



Hartwachs-Öl

Természetes olajbázisú, beltéri keményviasz-olaj



Szín	Elérhetőség				
	Mennyiség raklaponként	360	672	200	22
	Kíszerelés	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	20 l
	Göngyöleg típusa	fémkanna	fémkanna	fémkanna	fémkanna
	Göngyölegkód	83	01	03	20
	Terméksz.				
színtelen	0695	■	■	■	■
különleges színek	0668			■	■


Anyagszükséglet



Kb. 10–50 ml/m² rétegenként

Az anyagfelhasználás nagymértékben függ a fa nedvszívóképességétől és a csiszolási finomságtól.

Alkalmazási területek



- Beltéri fafelületekre
- Fapadlóra és -lépcsőkre
- Nagyértékű tömörfa-bútorokra
- Fapanelekre és profilécekre
- Parafapadlóra
- Az állandó nedvességterhelés miatt a konyhai munkalapokra az Arbeitsplatten-Öl [eco] (munkalapolaj) terméket érdemes használni.

Tulajdonságok



- Por- és szennyeződéstaszító; könnyen ápolható felületekre
- Mélyen beszívódik és kiemeli a fa természetes struktúráját
- Tartós, szennyeződéstaszító, strapabíró
- Vegyszerálló: DIN 68861, 1C
- Kiváló viaszösszetevőkből vékony filmréteget képez.

Termékjellemzők



Kötőanyag	alkidgyanta
Sűrűség	kb. 0,85 g/cm ³
Kifolyási idő DIN 4 pohárból	12-14
Szag	enyhe
Fényességi fok	matt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Wohnraum-Lasur (2400)**
- **Wischpflege für geölte Böden ^[leco] (7699)**

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószer-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.
A fa nedvességtartalma: 8-12%
Járófelület előkészítéséhez 100-120-as szemcseméretű csiszolópapírt kell használni.
Bútor- és egyéb felület előkészítéséhez max. 180-as szemcseméretű csiszolópapírt kell használni.
- **Előkészítés**
A szennyeződések, a zsírt és a régi, laza festékréteget maradéktalanul el kell távolítani.
A zsíros és magas gyantatartalmú faanyagokat felületkezelés előtt Verdünnung & Pinselreinigerrel alaposan le kell mosni.
Az alapfelület színezését szükség esetén Wohnraum-Lasur viaszlazúrral vagy OB-008 olajpáccal kell elvégezni.

Feldolgozás



- **Feldolgozási feltételek**
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. + 30 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.
Széles ecsettel vagy hengerrel vékonyan kell felhordani.
Az anyagfelesleget kb. 20-30 perc után visszatörléssel el kell távolítani.
Bútorok olajozása esetén gézlabdát/pamutrongyot kell használni.
Nagyobb felületek olajozásához javasolt egytárcsás gépet használni puha (fehér) pad használatával.
Egy éjszaka száradás után a következő réteget köztes csiszolás nélkül is fel lehet hordani.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



- **Száradás**
Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.
A feldolgozás és a száradás során gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.
A termékkel felületkezelt felületek csiszolásánál P2 porszűrős védőmaszkot kell viselni.
Öngyulladásveszély (a DGUV balesetbiztosító 209-046 sz. tájékoztatása szerint)! Nem használható nitrocellulóz (NC) tartalmazó lakkokkal és pácokkal egy légtérben. A beszenyeződött textíliát (pl. törölrongyot, munkaruhát, porfogótartályt) tűzálló hulladéktartályban kell gyűjteni és tűzálló módon (víz alatt) ártalmatlanítani.



Porszáráz: kb. 3 óra után
Mefogható: kb. 6 óra után
Átdolgozható: egy éjszakai száradás után
Teljesen terhelhető: 7 nap után
A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.
A száradás függ a fa típusától és az alapfelület nedvszívóképességétől.
Az alacsonyabb nedvszívóképességű részeken az anyagfelesleg, az alacsony hőmérséklet, az elégtelen légcserre és a magas páratartalom miatt hosszabb lehet a száradási idő.

■ Hígítás

Felhasználásra kész.

Tudnivalók

A technikailag módosított fa- és fa szerkezeti anyagok bevonása előtt próbalakkozást, valamint az adott területen alkalmazási tesztet kell végezni.
A lakozott/olajozott járőfelületeket partvissal vagy nyirkos felmosóronggyal rendszeresen meg kell tisztítani a portól és/vagy a szennyeződésektől.
Szükség esetén hetente nyirkos ronggyal fel kell mosni: ehhez Wischpflege für geölte Böden [eco] olajozott padlóápolószert kell keverni a felmosóvízbe.
Felújítás során a letisztított felületet utókezelni kell.
A bútorokról a vízfoltokat 000 finomságú acélgyapottal kell eltávolítani, majd vékonyan kell utókezelni.
Az olajozott felületek és padlók ápolására vonatkozó utasításokat szem előtt kell tartani.

Munkaeszközök és tisztításuk


Natúrsörtés ecset, széles ecset, velúrhenger, gézlabda/szöszmentes pamutrongy, egytárcsás gép puha (fehér) paddal



A munkaeszközöket használat után azonnal ecsettisztítóval (Verdünnung & Pinselreiniger) kell elmosni.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint- irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/f kategória): max. 700 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 700 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC
Kat. A/f
2010: 700g/l
max.: 700g/l



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.
Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.